



ENDUIT EXTÉRIEUR

Enduit de Rebouchage et Finition de Façades

DEFINITION

- Enduit à base de ciment blanc renforcé de résine synthétique et légèrement de fibres pour la rebouchage et finition des façades intérieur et extérieur.

DESTINATION

- **ENDUIT EXTÉRIEUR** de DILMI PAINT s'utilise pour reboucher, lisser et dégrossir. Il s'applique sur anciennes peintures et tous supports minéraux en chaux, ciment, plâtre, béton, crépis, béton cellulaire et tuiles en épaisseur de 0,2 mm jusqu'à 5cm par couche. Il est facile à lisser et à poncer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **pH de la gâchée** : 9.5± 0.5
- **Densité** : 0.91± 0.03 (g/cm³)
- **Extrait sec** : 100 %
- **Consistance** : Poudre.
- **Couleur** : Blanche.
- **Rendement** : Épaisseur de 1 mm : 1.2 kg/m² (poudre).
- **Durée d'utilisation** : env. 30 minutes.
- **Séchage** : (à 20°C, H.R. : 50 %) 25 min.
- **Conditionnement** : 20kg.

PRÉPARATION

- Éliminer les traces de graisse, huile, laitance de ciment. Piqûre les ragréages pelliculaires muraux et dépoussiérer. Sur supports poreux, humidifier et attendre la disparition du film d'eau.
- Dans un récipient contenant environ 5 à 7 litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de DILMI PAINT en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique).
- Laisser reposer quelques minutes (environ 5 min)

APPLICATION

- Remplir un récipient avec de l'eau propre et froide, y délayer l'ENDUIT EXTÉRIEUR de DILMI PAINT
- et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Appliquer l'enduit préparé dans les 30 minutes.
- Lisser les petites irrégularités quand l'enduit commence à prendre avec une taloche à dos mousse humidifié ou poncer après séchage.

PROPRIÉTÉS

- Résistant à l'humidité. Facilité d'application.
- Temps ouvert allongé. Parfaitement adhérent

